

## ニンジャシール

### 常温型舗装補修材

コンクリート舗装に発生する目地部分の角かけ、ひびわれ、段差、水の侵入を解決!

#### 特長

- ◆ 角欠け補修に加え、ひび割れ充填や面的塗布が可能な2液混合常温硬化型ポリウレタ樹脂材料です。(1:1混合なので簡単です)
- ◆ 1缶に必要な材料がすべて入ったキットとなっています。熟練者でなくても取り扱いやすい製品です。(重機不要)
- ◆ 火を使わないため、火災や火傷によるリスクを軽減できます。
- ◆ ソフトでしなやかな物性により、衝撃を吸収するため既設舗装を傷めず、万が一ちぎれて飛散しても大きな事故につながる可能性は少ないです。



#### 補修事例

ひび割れ補修



角欠け・段差すり付け



#### 特性

試験項目	測定条件	結果
伸び率	JIS A 6021	338%
引張強度	JIS A 6021	10.5 N/mm <sup>2</sup>
ラベリング試験	舗装試験法便覧 B 002(サイドチェーン)	0.35cm <sup>2</sup>
〃	〃 (クロスチェーン)	0.67cm <sup>2</sup>
ホイールトラッキング試験	舗装試験法便覧 B 003	63,000回/mm
すべり抵抗試験	舗装試験法便覧 S021-1	BPN(20)=65

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※注意事項 構造的な破損がある、周囲にひび割れがある、水の影響がある場所での施工は、剥離の可能性があります。外気温が30度を超える場合、可使用時間が非常に短くなるため攪拌後速やかに使用して下さい。

株式会社 **ガイアート**

www.gaeart.com

本 社 〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-27 TEL.03-5261-9211 FAX.03-5261-9220

技術研究所 TEL.0297-52-4751 FAX.0297-52-2579 北 陸 支 店 TEL.076-232-8926 FAX.076-232-8930

北海道支店 TEL.011-221-7736 FAX.011-221-7210 関 西 支 店 TEL.06-6446-5880 FAX.06-6446-5881

東北支店 TEL.022-352-9377 FAX.022-352-9388 中 国 支 店 TEL.082-243-1471 FAX.082-246-4109

関東支店 TEL.03-5261-9311 FAX.03-5261-9312 四 国 支 店 TEL.087-816-0518 FAX.087-865-2330

中部支店 TEL.052-361-3251 FAX.052-353-6468 九 州 支 店 TEL.092-714-6501 FAX.092-752-2104

# Ninja Seal

## ニンジャシール



それはタフで優しい。

伸び率300%のソフトな素材で  
様々な衝撃をしなやかに受け止める  
「忍者」のような補修材

### 圧倒的な強さ。

- ① 上面荷重試験 曲げ強度の85%以上  
下面荷重試験 曲げ強度の105%以上
- ② ホイールトラッキング試験  
DS=60,000回/mm以上
- ③ ラベリング試験  
高機能舗装と同等以上の耐久性

※当社試験値



### 緊急だからこそ簡単に。

#### 秘伝書

- ① サンダーにて周囲をVカットし、塗布面を粗面にします。
- ② ホコリ等を除去した後、プライマーを塗布します。
- ③ ニンジャシールA液とB液をよく攪拌し、施工面にコテで敷き均します。(体積が大きい場合、ゴムチップを混合)
- ④ よく乾燥させた後、トップコートA液とB液を混合し、塗布します。
- ⑤ ゴムチップを表面に塗布し、再度トップコートを塗布します。
- ⑥ 乾燥すれば出来上がりです。

標準的な施工手順

必要なすべてをこれ1つに。



※注意事項 構造的な破損がある、周囲にひび割れがある、水の影響がある場所での施工は、剥離の可能性があります。外気温が30度を超える場合、可使用時間が非常に短くなるため攪拌後速やかに使用して下さい。