



# 透水くんII

### 水と混ぜるだけで準備完了！簡単施工の透水性コンクリート

#### 特長

- ① 透水くんII 1袋と水（標準水量：1.7ℓ）を練り混ぜるだけで簡単に透水性コンクリートが製造できます。
- ② 透水性であるため雨の日でも水溜りが出来ません。
- ③ 透水性であるため排水側溝、浸透枡、貯留槽等の排水設備を軽減できます。
- ④ 路面がポーラス構造をしているため、滑り難く、足元に優しくフィットします。
- ⑤ 地中に雨水を浸透させ、通気性にも優れている為、土の活性化、地中生態系の保護など自然環境にも優しいです。



#### 施工例



- 水溜りが出来ず、ポーラス構造で滑りにくいので、階段やスロープなどは雨の日でも安心です！
- 上記の他にも、歩道やお庭のエクステリアなどに最適です！

#### 透水くんIIと水の使用量目安

用途	種別	施工面積			
		1m×1m	2m×2.5m	2m×5m	3m×10m
ポーチ (施工厚さ:4cm)	透水くんII(袋)	3	15	29	86
	水(標準量)(ℓ)	5	25.5	49	146
歩道 (施工厚さ:7cm)	透水くんII(袋)	5	25	50	150
	水(標準量)(ℓ)	8.5	43	85	255

#### 施工方法

1. 透水くんII 1袋(25kg)に対して水を1.6ℓ～1.8ℓを加えて十分に練り混ぜます。標準の加水量は1.7ℓです。
2. 練り上げたコンクリートを施工箇所に均一に敷均し、角スコップ等で満遍なく突いて締め固めます。続いて、コンクリート面に金ゴテを強く押し付けながら前後左右に動かして仕上げます。
3. 仕上げたコンクリートの上にブルーシートや、ビニールシートを被せ、雨等が当たらないように標準で7日間養生します。

#### 手順写真

① 袋から中身を出します



② 水を加えます（加水量は上記を参照）



③ 練り混ぜます



④ 施工箇所に均一に敷均します



#### 注意事項

- 本製品はアルカリ性の為、直接触れると皮膚が多少荒れることがありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等を着用して下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を水洗いして下さい。
- 極力粉塵が立たないように作業して下さい。
- 本製品はセメントを使用している為、乾燥した箇所に保管して下さい。



**透水くんII**  
1袋 1,500円  
(送料、税別)

見積りはお問い合わせ下さい